Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie Direktor: Dr. Thomas-Benjamin Seiler

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V.



Hygiene-Institut · Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen

Theo Förch GmbH & Co. KG Theo-Förch-Str. 11-15 74196 Neuenstadt

Besucher-/Paketanschrift: Rotthauser Str. 21, 45879 Gelsenkirchen

Zentrale (0209) 9242-0
Durchwahl (0209) 9242-238
Telefax (0209) 9242-222
F-Mail klimatechnik@hyg.de

E-Mail klimatechnik@hyg.de Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: W-359137-22-Ho Ansprechpartner: Dipl.-Ing. (FH) S. Horn

Gelsenkirchen, den 30.05.2022

Prüfbericht

Prüfung der mikrobiellen Verstoffwechselbarkeit gemäß DIN EN ISO 846 (11/2020), Verfahren A

Antragsteller: Theo Förch GmbH & Co. KG

Theo-Förch-Str. 11-15 74196 Neuenstadt

Prüfauftrag vom: Schriftlicher Auftrag vom 12.01.2021

Prüfkörper: Förch Universal-Silikon neutral hochviskos, transparent

Beschreibung/ Farbe der Prüfkörper: Transparente Dichtstoffplatten

Größe der Prüfkörper: 5 cm x 5 cm

Probeneingang: 04.03.2022

Testnummer: 40

Prüfungsbeginn: 17.03.2022

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) S. Horn

unser Zeichen: W-359137-21-Ho

Umfang: 4 Seiten

Die Akkreditierung gilt für die in der Anlage zur Akkreditierungsurkunde aufgeführten Prüfverfahren (www.hyg.de). Nicht akkreditierte Prüfungen sind gekennzeichnet. Die Ergebnisse unserer Prüfungen und die Bewertungen gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden gesetzlichen Regelungen. Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur vollständig und unverändert verwendet werden. Es gelten unsere AGB (www.hyg.de).





1. Durchführung

Die Prüfung erfolgte gemäß DIN EN ISO 846 "Bestimmung der Einwirkung von Mikroorganismen auf Kunststoffe", Verfahren A. Die Bewertung erfolgte gemäß DIN EN ISO 846 durch visuelle Beurteilung.

Das Verfahren A ist geeignet, die prinzipielle Resistenz von Kunststoffen gegen Pilzbefall bei Abwesenheit organischer Verunreinigungen zu beurteilen.

Die Prüfkörper wurden vor der Prüfung mit einem Ethanol-Wassergemisch (Massenverhältnis 70:30) desinfiziert.

Herstellung einer Sporensuspension mit folgenden Prüfpilzen:

Aspergillus niger DSM 1957
Chaetomium globosum DSM 1962
Paecilomyces variotii DSM 1961
Penicillium pinophillum DSM 1944
Trichoderma virens DSM 1963

Die Prüfkörper werden mit der gemischten Sporensuspension der Prüfpilze beimpft. Dabei werden je fünf Parallelproben der Prüfkörper einzeln in Petrischalen gelagert. Diese Petrischalen werden in einem Behälter, welcher ein Wasserreservoir enthält, das für die u.g. Luftfeuchte sorgt, bebrütet. Zudem werden als Negativkontrolle drei Prüfkörper aus nichtrostendem Stahl ebenfalls beimpft und bebrütet.

Ferner findet ein Ansatz von 2 parallelen Sterilproben statt, auf welche je 3 ml Ethanol-Wassergemisch mit einem Massenverhältnis 70 : 30 aufpipettiert wird.

Die Bebrütung der Proben erfolgt über 4 Wochen bei einer Temperatur von 29 \pm 1°C und einer relativen Luftfeuchte von \geq 95%.

Visuelle Inspektion mit bloßem Auge sowie mit Hilfe eines Stereomikroskops (bei 50facher Vergrößerung) der Prüfkörper auf Schimmelpilzwachstum nach 4 Wochen und Beurteilung des Pilzwachstums.

2. Bewertung

Die Auswertung des mikrobiellen Wachstums auf den Prüfkörpern erfolgt nach Tabelle 1.

Tabelle1: Bewertung des Pilzwachstums (entsprechend DIN EN ISO 846)

Wachstums- intensität	Bewertung	
0	Kein Wachstum bei mikroskopischer Betrachtung erkennbar.	
1a	Kein Wachstum mit bloßem Auge, aber unter dem Mikroskop klar erkennbar. Bis zu 25% der Probenoberfläche bewachsen	
1b	Kein Wachstum mit bloßem Auge, aber unter dem Mikroskop klar erkennbar. Bis zu 50% der Probenoberfläche bewachsen	
1c	Kein Wachstum mit bloßem Auge, aber unter dem Mikroskop klar erkennbar. Mehr als 50% der Probenoberfläche bewachsen	
2	Wachstum mit bloßem Auge erkennbar, bis zu 25% der Probenoberfläche bewachsen.	
3	Wachstum mit bloßem Auge erkennbar, bis zu 50% der Probenoberfläche bewachsen.	
4	Beträchtliches Wachstum, mehr als 50% der Probenoberfläche bewachsen.	
5	Starkes Wachstum, ganze Probenoberfläche bewachsen.	

3. Prüfergebnisse

Tabelle 2: Prüfergebnisse

Untersuchungsmaterial	Anzahl der Quadrate mit Bewuchs	Wachstumsintensität des mikrobiellen Bewuchses nach Tabelle 1
	0 von 64	0
"Förch Universal-Silikon	0 von 64	0
neutral hochviskos,	0 von 64	0
transparent"	0 von 64	0
	0 von 64	0

Auf keinem der fünf Prüfkörper des Ansatzes gemäß des Verfahrens A war unter dem Mikroskop ein Schimmelpilzwachstum erkennbar.

Gelsenkirchen, den 30.05.2022

Der Direktor des Instituts i. A.

(Dipl.-Ing. (FH) S. Horn)

Leiterin, Abteilung Hygienische Gebäudetechnik